


BANDES ALTERNEES – Classes A et B

Séries 414 – 814 – 615


BA414 – CI A

BA814 – CI B

BA615 – CI B


Homologués  **UTAC**
UTAC CERAM

DESCRIPTION

La bande alternée NIKKALITE® est disponible en trois versions :

- BA414 : film classe A à structure microbilles incorporées
- BA814 : film classe B à structure microbilles alvéolaires
- BA615 : film classe B à structure micro-prismatique

De par leur impression interne, les Bandes Alternées NIKKALITE® offrent une excellente résistance aux intempéries ainsi qu'aux lavages.

Les véhicules équipés de Bandes Alternées NIKKALITE® sont efficacement visibles de jour comme de nuit, contribuant ainsi à la sécurité des personnes travaillant sur la route.

Les Bandes Alternées NIKKALITE® sont toutes homologuées par l'UTAC, conformément aux exigences de l'Arrêté Ministériel du 07/04/2006 modifiant l'Arrêté Ministériel du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente. La réglementation impose l'utilisation de films homologués portant le n° TPESC et le nom du fabricant sur chaque strie blanche. Sans cette homologation, le balisage n'est pas réglementaire.

Références	Classe	Couleur	N° homologation
BA414 FMG	A	Blanc/Rouge	TPESC A 18235
BA414 SCL	A	Blanc/Rouge	TPESC A 19112
BA814	B	Blanc/Rouge	TPESC B 5098-1
BA615	B	Blanc/Rouge	TPESC B 18149

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Les Bandes alternées NIKKALITE® sont conformes aux exigences de l'Arrêté Ministériel du 07/04/2006 modifiant l'AM du 20/01/1987 en matière de colorimétrie et de rétro-réflexion.

COEFFICIENTS MINIMA DE RETRO-REFLEXION :

Coefficients exprimés en Cd/lux/m²

α	β	CLASSE A		CLASSE B	
		Blanc	Rouge	Blanc	Rouge
20'	+5°	50	10	170	25
	+20°	25	5,0	100	17
	+30°	11	2,20	80	14
1°30'	+5°	3,7	0,7	7	1
	+20°	1,2	0,2	3	0,5
	+30°	0,6	0,15	1	0,5

EXIGENCES COLORIMETRIQUES : Les mesures sont effectuées selon les normes de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage).

Couleurs		A	B	C	D
Rouge	x	0,648	0,735	0,629	0,565
Réroréfléchissant	y	0,265	0,265	0,281	0,346
Blanc	x	0,303	0,368	0,340	0,274
Réroréfléchissant	y	0,300	0,366	0,393	0,329

Facteurs de luminance β	Classe A	Classe B
Rouge	$\geq 0,05$	$\geq 0,03$
Blanc	$\geq 0,35$	$\geq 0,27$

BANDES ALTERNÉES – Classes A et B

Séries 414 – 814 – 615

SURFACE / DURABILITE :

	BA414 FMG	BA414SCL	BA814	BA615
Top layer	PVC et résine polyuréthane	Acrylique	Polyuréthane	Acrylique
Durabilité	3/5 ans	3/5 ans	5/7 ans	7/10 ans

UTILISATION

Selon l'Arrêté Ministériel du 20/01/1987 (Articles 2 et 3), tous les véhicules d'intervention urgente et les véhicules à progression lente doivent être équipés comme suit :



- **Sur chaque côté** : 1 bande de signalisation horizontale d'une surface $\geq 0,16\text{m}^2$
- **A l'avant** : 2 bandes de signalisation horizontales d'une surface totale $\geq 0,16\text{m}^2$
- **A l'arrière** : 2 bandes de signalisation verticales et 2 bandes de signalisation horizontales d'une surface totale $\geq 0,32\text{m}^2$
- A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible
- Les bandes horizontales sont situées à une hauteur $< 1,50\text{ m}$

NETTOYAGE

Pour l'entretien, utiliser de l'eau claire additionnée d'un détergent doux, genre Teepol à raison de 5% du volume total. Afin d'éviter de rayer la surface des Bandes Alternées NIKKALITE®, il est recommandé de prélever avec un jet d'eau pure à faible pression pour dépoussiérer la surface. Utiliser ensuite une éponge douce pour le lavage et essuyer uniquement avec un chiffon doux, non agressif.

Dans le cas d'utilisation d'un appareil à haute pression, le jet doit être circulaire et utilisé avec un angle d'environ 90°, à 1,22 mètres de la bande alternée. La pression ne doit pas dépasser 75 bars et la température de l'eau 50°C maximum.

STOCKAGE

Les Bandes Alternées NIKKALITE® doivent être stockées à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec, de préférence entre 20°C et 35°C, avec un taux d'hygrométrie compris entre 30 et 80%.

Les Bandes Alternées NIKKALITE® doivent être utilisées dans l'année qui suit la date d'achat. Les rouleaux entamés doivent être remis dans leur emballage d'origine.

DIMENSIONS ROULEAUX :

Les Bandes Alternées NIKKALITE® sont disponibles dans les dimensions suivantes :

- Kit de 2 bobinots Droit + Gauche – 140mm* 9ml
- Kit de 2 bobinots Droit + Gauche – 140mm*46ml
- Kit de 2 bobinots Droit + Gauche – 280mm*9ml
- Kit de 2 bobinots Droit + Gauche – 280mm*46ml
- Rouleau mère Droit ou Gauche – 1220mm*46ml

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE : <http://nci-france.fr>